

QUARZOLITH

Klebspachtel, Klebspachtel bijeli, Klebspachtel –lagani Ljepilo za lijepiti i armirati- sivo-bijelo-lagano

Sažetak: Suha smjesa prema ÖNORM B 6121, ispitana prema EN 12004:2002-10 napravljena od Normcementa i Quarznog pjeska od 0,1 – 1mm aditiva za poboljšanje prionjivosti i obrade(i EPS dodatka kod Klebspachtel -leicht)Dobre paropropusnosti, mineralna i dobro prianjajuća smjesa za unutra i vani.

Područje primjene: Koristi se za masa za popravke starih žbuka, kao fasadna žbuka, za lijepljenje i armiranje toplinskih izolacijskih ploča, lijepljenje kamenih ploča, kao most za držanje žbuke na glatkim betonskim površinama.

Podloga: Podloga mora biti čista, bez prašine, suha te bez sredstva za odvajanje oplate. Nosivost podloge za žbukanje mora biti temeljito ispitana. Kod kritičnih podloga valja provesti testiranje jačine prijanjanja. Labave ostatke žbuke ili boje u svakom slučaju treba ukloniti.

Obrada: Praškastu smjesu u čistoj posudi pomješati s vodom(pogledati teh.list) te, električnim mješačem izmješati da se dobije pastozna smjesa. Nakon 10 min stajanja još jedanput izmješati i metalnim gleterom ili strojem za bukanje nanijeti na podlogu. Ne miješati sa drugim materijalima. Ne nanositi pri temperaturama nižim od +5°C. Svježu pripremljenu smjesu unutar 2 sata potrošiti. Svježe nanešenu masu zaštititi od sunca i vjetra, da ne dođe do pucanja.

Tehnički podaci: Izdašnost i potrošnja materijala(Ø potrošnja sa gradilišta)

	Potrošnja	Izdašnost/vreći
Klebspachtel (sivi)	ca.4,0 kg/m ²	sa 7 l vode ca. 19 l smjese
Klebspachtel (bijeli)	ca.4,0 kg/m ²	sa 8 l vode ca. 19 l smjese
Klebspachtel (lagani)	ca.3,5 kg/m ²	sa 6 l vode ca. 23 l smjese

Čuvanje: Rok trajanja od 3-6 mjeseca, čuvati na suhom prostoru na drvenim paletama

Pakiranje: Klebspachtel (sivi) i Klebspachtel (bijeli) u vrećama od 25 kg
Klebspachtel lagani u vrećama od 20 kg

Servis: Mi Vas savjetujemo oko izbora odgovarajućih Quarzolith proizvoda za određene građevinske objekte, kao i za njih predviđene pojedinosti i primjenu istih, temeljeu na našim iskustvima i odgovarajući tehnici primjene. Kod prve primjene Quarzolith proizvoda mi Vas podržavamo po želji , preko našeg posrednika. Naše savjerevanje je ograničeno samo na primjenu naših proizvoda.

Nadzor kvalitete: Svi sirovine za proizvodnju kao i svi gotovi Quarzolithovi proizvodi su ispitani u vlastitom Quarzolith laboratoriju. Dodatno se materijali ispituju prema ÖNORM i DIN sustavu. Sva saznanja odgovaraju današnjim stanju tehnike.